



Datenblatt für Vorschlag- und Brechstangen mit roter Isolierung

Elektrische Werte der Guttasyn-Weich-PVC-Schläuche

Elektrischer Oberflächenwiderstand:

ca. 10^{11} Ohm bei ca. 75° Shore A

Durchschlagsfestigkeit:

ca. 25 KV/mm

Spez. Durchgangswiderstand:

ca. 5×10^{13} Ohm * cm

Dielektrizitätszahl:

50 Hz = ca. 7,5 bis 8,0

800 Hz = ca. 6,2 bis 6,4

10^6 Hz = ca. 4,0 bis 4,5

Dielektrische Verlustzahl:

50 Hz = ca. 0,08

800 Hz = ca. 0,10

10^6 Hz = ca. 0,12

