

HOLZARTEN

Afromosia	G	Limone	E
Afzelia	E	Linde	E
Ahorn	A		
Ahorn, Berg- Ahorn, Queensland	F B	Mahagony, afrikanisch	J
		Mahagony, westindisch	B
Balsa	A	Mansonia	B
Basi	G	Meranti	B
Bergahorn	F	Myrte	A
Birke, europäisch	J		
Birke, Gelb-	E	Nussbaum, afrikanisch	J
Blutbuche	C	Nussbaum, amerikanisch	A
Buche	C	Nussbaum, europäisch	C
		Nussbaum, Neu-Guinea-	B
Cedar, West Indian	J	Nussbaum, Queensland	C
Cedar, Western Red-	C		
		Ölbaum	B
Dark Red Meranti	B	Olive	B
Dattel	G	Oregon Pine	B
Douglasie	B		
		Palisander	A
Eiche,amerikanisch	A	Parana Pine	B
Eiche,europäisch	A	Pappel	A
Eiche,japanisch	A	Pine, Oregon-	B
Eiche, tasmanische	C	Pine, Red-	C
Eiche, türkisch	E	Pitch Pine	C
Eibe	C	Pinie	C
Esche, amerikanisch	B		
Esche, europäisch	A	Queensland-Ahorn	B
Esche, japanisch	A	Queensland-Kauri	J
European Larch	C	Queensland-Nussbaum	C
Feldahorn	A	Ramin	G
Fichte	C	Red Pine	C
Föhre	C	Redwood	B
		Rosenholz	A
Gelbbirke	E	Rotbuche	C
Gummibaum	B	Rotholz, europäisch	A
		Rotholz, kalifornisch	B
Hemlok	C	Rottanne	C
Hickory	F	Rüster	E
Iroko	F	Sapeli	C
		Schierlingstanne	C
Japanese Larch	C	Schwarzpappel	A
		Seideneiche	C
Kaliforniaholz	B	Sipo	J
Kaliforniaholz, europäisch	A	Sitka Spruce	C
Kambala	F		
Kampfer	C	Talgholz	A
Kastanie	C	Tanne	B
Kauri, neuseeländisch	E	Teak	F
Kauri, Queensland-	J		
Kiefer	A	Ulme	E
Kirsche, europäisch	J		
		Western Red Cedar	C
Lauan	B	Western Larch	F
Lärche, europäisch	C		
Lärche, japanisch	C	Zeder, westindisch	J
Lärche, Western	F	Zeder, Western Red-	C
		Zypresse, afrikanisch	A

HOLZARTEN -TABELLE



Skala A	Holzartengruppen							Holzfaser Dämm- platten
	B	C	E	F	G	H	J	
MINI	% H ₂ O							
7	8.2	9.0	8.0	7.1	7.0	11.0	10.5	
8	10.0	10.5	9.3	7.5	7.4	11.5	11.0	
9	10.8	10.9	9.7	7.9	8.1	12.1	11.6	8.5
10	11.7	11.5	10.4	8.6	8.8	12.7	12.2	9.4
11	12.7	12.6	11.3	9.5	9.7	13.4	13.4	10.5
12	13.6	13.7	12.1	10.5	10.5	14.0	14.3	11.5
13	14.5	14.5	12.7	11.2	11.2	14.5	15.1	12.5
14	15.3	15.5	13.4	11.8	11.8	15.0	16.0	13.5
15	16.3	16.7	14.1	12.5	12.6	15.6	17.0	14.4
16	16.9	17.5	14.8	13.0	13.2	16.0	17.7	14.9
17	17.7	18.8	15.7	14.3	13.9	16.6	18.5	15.3
18	18.2	19.7	16.3	15.0	14.5	17.0	19.1	16.1
19	19.0	21.0	16.9	15.9	15.2	17.6	20.0	16.7
20	20.0	22.6	17.8	16.9	16.1	18.4	21.3	17.2
21	20.8	23.5	18.5	17.6	16.8	19.1	22.3	18.3
22	21.5	24.5	19.3	18.3	17.4	19.7	23.2	19.1
23	22.9	26.4	20.2	19.8	18.6	21.2	25.3	19.9
24	23.5	27.4	20.8	20.4	19.0	22.0	25.8	20.5
25	24.2	27.8	21.2	21.0	19.4	22.7	26.3	~ 23
26	25.3	29.0	22.4	22.3	20.1	23.9	27.3	
27	26.5	-	23.3	23.4	20.8	24.7	28.1	
28	28.0	-	24.4	24.8	21.7	25.9	-	
29	29.6	-	25.6	26.3	22.9	27.1	-	
30	-	-	26.7	27.5	24.1	28.3	-	
-	-	-	29.4	-	26.2	-	-	

Beispiel für die Anwendung der Holzartentabelle:

Teakholz fällt in Gruppe F und hat bei einer Anzeige von 17 % eine Feuchtigkeit von 14,3 %.

Alle Angaben ohne Gewähr.